

BIDON PEHD 5 LITRES

MODÈLE BM — 5 L

BIDON DESIGN AVEC POIGNÉE TEXTURÉE

TP-BM5-205 | TP-BM5-230 | TP-BM5-270



CONTENANCE NOMINALE

5 L

CAPACITÉ À RAS BORD

Non communiquée

DIMENSIONS L × L × H

233 × 126 × 297 mm

POIDS PROPOSÉS

205 / 230 / 270 g ± 3 g

PROCÉDÉ

Extrusion-soufflage

COULEUR STANDARD

Naturel / blanc translucide

MATIÈRE PRINCIPALE

SABIC® HDPE B5429 — PEHD naturel

Copolymère de masse moléculaire moyenne pour extrusion-soufflage.

Caractéristiques de la matière

Valeurs typiques de la résine

PROPRIÉTÉ	VALEUR	MÉTHODE
Densité à 23 °C	954 kg/m³	ASTM D1505
MFR — 190 °C / 2,16 kg	0,3 g/10 min	ASTM D1238
MFR — 190 °C / 21,6 kg	29 g/10 min	ASTM D1238
Contrainte au seuil d'écoulement	28 MPa	ASTM D638
Allongement à la rupture	> 500 %	ASTM D638
Module de flexion	1 000 MPa	ISO 178/1A
Résistance au choc Izod	180 J/m	ASTM D256
Dureté	65 Shore D	ASTM D2240
ESCR — F50, Igepal 100 %	100 h	ASTM D1693B
Point de ramollissement Vicat	124 °C	ASTM D1525

Source : SABIC® HDPE B5429 Global Technical Data Sheet — valeurs typiques communiquées par le fabricant.

VALEURS TYPIQUES DE LA RÉSINE, NON LIMITES DE SPÉCIFICATION.

PRÉCAUTIONS

La compatibilité avec le produit conditionné, l'étanchéité, la chute, l'empilage et la migration doivent être validés dans les conditions réelles d'emploi. Les propriétés de la résine ne constituent pas des performances garanties du bidon fini.